

Waterford S.800

Su Bazlı, Silan Esaslı Şeffaf Su Yalıtım Malzemesi

Kullanım Alanları	0	1	2	3	4	5
Son Kaplaması Yapılmış Yüzeylerde						
Derz Boşluklarında						
Brüt Beton, Sıva, Tuğla, Briket, Gaz Beton						
Traverten, Doğal Taş						
Görünmez Yalıtım İstenen Yerlerde						

0: Uygun Değil 5: Uygun

Tanımı

Waterford S.800 su bazlı silan esaslı, kaplamaların görüntüsünü değiştirmeden su geçirimsiz hale getirebilen şeffaf koruma ve su yalıtım malzemesidir.

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak yüzey boya, zift, kür malzemesi ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde gevşek bir katman olmamasına dikkat edilmelidir. Yüzey uygulamadan önce çok iyi temizlenmiş olmalıdır asla toz kalıntıları bırakılmamalıdır. Uygulama yapılacak yüzey uygulamadan önce su ile yıkanmalı ve hafif nemli iken uygulama yapılmalıdır. Yüzeylerde 0,5 mm den geniş çatlaklar var ise mevcut çatlaklar tamir edilmeden uygulama yapılmamalıdır. Mermer ve granit gibi emici olmayan yüzeylere ve boyanmış yüzeylere uygulanamaz.

Kullanım Şekli

Wolfsberg S.800 kullanıma hazır olarak formülüle edilmiştir. Ürüne başka herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir. Kullanıma hazır olan ürün fırça yardımıyla yüzeye yukarıdan aşağı doğru hareketlerle 2 kat olarak sürülmelidir ve uygulama püskürtme yöntemi ile yapılmalıdır. Her iki uygulama metodunda da yüzeyler doyana kadar uygulamaya devam edilmelidir. Uygulamada katmanlar arasında en fazla 3 saat beklenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

- Uygulama esnasında ortam sıcaklığı +10 °C ve üzerinde olmalıdır.
- Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Yüzey ısı +30 °C' yi geçmemelidir.
- Yüzeyde su birikintisi olmamasına dikkat edilmelidir. Tersten gelecek olası neme karşı önlem alınmalıdır.
- Uygulama yapılan yüzeyler kuruyana kadar su, yağmur, kar, don ve benzeri hava şartlarından korunmalıdır.
- Ürün uygulanmış yüzeyde çiçeklenme ve kaplamanın patlaması ortadan kalır.
- Waterford S.800 bina dış cephesine uygulandığında binanın iç cephesinde oluşabilecek küflenmeyi önler.

Güvenlik Önlemleri

Risksiz ve tehlikesizdir. Yanıcı değildir. Yenmemeli ve yutulmamalı. Cilt ve göz ile temasında bol su ile yıkanmalıdır ve doktora başvurulmalıdır. Uygulama esnasında eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edilmelidir.

Aletlerin Temizliği

Kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir. Kurumuş ürünler sadece mekanik yöntemlerle temizlenebilir.

Depolama

Ambalajlar üst üste 4 sıradan fazla dizilmemelidir. +5 °C ile +25 °C arası sıcaklıkta kapalı alanlarda depolanmalıdır. Direk güneş ışığı ve dondan koruyunuz.

Ambalaj Şekli

10 kg'lık Plastik bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Teknik Özellikler

Renk	: Şeffaf
Görünüm	: Sıvı
İçerik	: Silan esaslı
Yoğunluk	: 950 gr/lit
Sarfiyat	: 150 - 500 gr/m ² yüzeye göre
Yeniden kaplama süresi	: max. 3 saat
Uygulama ısısı	: +5 °C , +30 °C
Raf ömrü	: 6 ay oda sıcaklığında

5

